

Caratteristiche generali



Tipo di prodotto

MASSELLO

Norma di riferimento

UNI EN 1338 (marcatura CE obbligatoria. La legge Italiana vieta la commercializzazione di prodotti privi di marcatura CE).

Dimensioni modulari

6,2 x 25 cm

Spessore

8,3 cm

Peso teorico

184 kg/mq

Destinazione



Imballo

Mq Pallet

8,5

Peso pallet
± 10 %

1564 kg

Materie prime

Inerti esclusivamente naturali (sabbie e ghiaie), Acqua, Cemento (grigio e/o bianco) tipo II/A – 42.5 R, fluidificante, coloranti inorganici.

Calcestruzzo e Resistenza

Calcestruzzo vibro compresso su impianto fisso di stampaggio, di consistenza "terra umida". Non è richiesto R'ck.

Superficie **FOTOCATALITICA** (antismog)

NON DISPONIBILE


DATI TECNICI

	Finiture	---	COTTO ANTICO	---
Spessori disponibili	---	---	8.3 cm	---
Modalità di produzione	---	---	Monostrato, superf. a vista di inerti silicei	---
Resist. a Trazione indiretta (MPa=N/mmq)	---	---	≥ 3,6 N/mmq	---
Resist. a Flessione (NON RICHIESTA)	---	---	---	---
Metodo USRV (pendolo)	---	---	Soddisfacente (≥ 60)	---
Resistenza a Slittamento / scivolamento	Metodo BCRA (per le "barriere architettoniche" si deve avere il coefficiente d'attrito $\mu > 0,40$)	---	Eccellente ($\mu \geq 0,70$)	---
Metodo DIN 51097 (per i bordi piscine. Misura l'angolo limite di scivolamento della superficie)	---	---	---	---
Durabilità (assorbimento acqua in % sul peso del pavimento)	---	---	≤ 6%	---
Resist. ai Sali Disgelanti (perdita di materiale dalla superficie del pavimento dopo 28 cicli di gelo/disgelo tra -20°e +20°C)	---	---	≤ 1 kg/mq	---
Resist. all'Abrasion e (lunghezza dell'impronta lasciata, dopo 60 sec, da un disco rotante con materiale abrasivo)	---	---	≤ 23 mm	---

SCHEMI DI POSA



a "L" o "liscia di pesce"



a "correre"



a "dama"

LEGENDA



Traffico leggero : marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili.



Traffico medio : veicoli lenti fino a 35 q.li, parcheggi di auto, traffico occasionale.



Traffico pesante : mezzi pesanti a più di 30 km/h, aree di stoccaggio e movimentaz.



Traffico molto pesante : aree di stoccaggio, aree industriali con carichi eccezionali.

Revisione : SESTINO cotto antico - 14 03 17





Note particolari per la finitura "COTTO ANTICO"

- **Distacchi nel tempo di materiale dagli spigoli** : la battitura in fase di posa, l'utilizzo e l'azione degli agenti atmosferici tendono, nel tempo, a provocare piccoli distacchi di materiale dagli spigoli, arrotondandoli. Il tipo di impasto e la geometria dei manufatti tendono a favorire questo processo e contribuiscono, così, a conferire alla pavimentazione il tipico aspetto "vissuto".
- **Precauzioni in fase di Posa in opera** : si raccomanda l'uso di battitrici con tappetino di gomma.
- **Schemi di posa consigliati** : questi formati sono progettati per essere inseriti in contesti architettonici nei quali l'irregolarità dei singoli manufatti è un pregio, pertanto i masselli presentano una marcata tolleranza in larghezza (± 2 mm), tipica delle antiche tecniche di produzione artigianale. Si consigliano quindi schemi di posa irregolari (*spina di pesce, dama, elle, opus incertum*), variati, dove le file a correre sono limitate ad una larghezza massima di 1-2 m.
- **Sottofondo** : questi prodotti sono privi di distanziali, pertanto gli spigoli di due diversi masselli possono facilmente venire a contatto tra di loro. Ciò li rende particolarmente sensibili alla cedevolezza del terreno. Si raccomanda di realizzare il sottofondo con particolare attenzione e di seguire le indicazioni riportate sul "Codice di pratica per la posa in opera di masselli autobloccanti in calcestruzzo" edita da ASSOBETON. Il modulo di deformazione del terreno+pacchetto di posa, misurato con una prova di carico su piastra alla quota di posa dei masselli/lastre, deve essere di almeno 400 daN/cm² se è previsto un traffico leggero e di 800 daN/cm² per un traffico pesante.

Note generali per i PAVIMENTI AUTOBLOCCANTI

- **Richieste integrative di precedenti forniture** : sono necessariamente soddisfatte con prodotti appartenenti ad una partita diversa dall'iniziale, che potranno pertanto mostrare marcate differenze di aspetto (granulometria degli inerti) e di tonalità.
- **Precauzioni in fase di Posa in opera** : si consiglia di prelevare contemporaneamente i prodotti da bancali diversi per garantire un'armoniosa distribuzione delle possibili variazioni di tonalità e/o granulometria.
- **Tipologie dei prodotti, dati e caratteristiche**: sono soggetti a variazioni senza preavviso. Il peso dei pavimenti è indicativo.
- **COLORI** : per i colori effettivamente disponibili su ogni combinazione di "formato"+"finitura" consultare gli uffici della SENINI spa.

DETTAGLIO	FINITURA	COLORI
	COTTO ANTICO	 COTTO MIX